



# ビュートップアクリル

1200 kabe color 対応

ホルムアルデヒド放散等級  
F☆☆☆☆

艶有 : NSK - 0305340  
半艶 : NSK - 1010016  
7分艶 : NSK - 1610031  
3分艶 : NSK - 1610032

■ビュートップアクリル艶有

JIS A 6909  
耐候形3種相当

JIS K 5660  
つや有合成樹脂エマルジョンペイント

「ビュートップアクリル」は、水系アクリル樹脂を使用することにより、「水系塗料の安心」と「溶剤系塗料の強度」を両立させた全く新しい水系塗料です。人と環境にやさしく。「ビュートップアクリル」が水系塗料の世界をさらに広げます。

## 特長

### 01 安全性

水系塗料なので、環境負荷が少なく屋外で安全に使用できます。

### 02 優れた性能

耐水性、耐アルカリ性に優れています。

### 03 幅広い適用性

下塗材と組み合わせることにより内・外装の各種下地に幅広く適用することができます。

## 用途

- ・住宅、マンション、店舗、事務所、その他一般建築物の内装仕上げ
- ・複層仕上塗材の上塗り
- ・微弾性フィラーの上塗り

## 適用下地

コンクリート・セメントモルタル 等

※下地材により下地調整処理が必要になります。

## ●標準施工仕様

| 工程   | 材料調合  | 施工用具・条件               | 塗回数 | 間隔時間(hr)        | 所要量                          |
|------|---|-----------------------|-----|-----------------|------------------------------|
| 素地調整 | ゴミ、未硬化セメント粉末、粉塵、油脂などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清潔な面とします。 |                       |     |                 |                              |
| 下塗り  | 各種下塗材、主材の標準仕様に準拠します。  |                       |     |                 |                              |
| 主材塗り | 推奨主材：「キクスイ タイル・エポ」「キクスイ タイル・エマルナ」等                                    |                       |     |                 |                              |
| 上塗り  | ビュートップアクリル<br>主 材：16kg<br>清 水：0.8～1.6L                                | エアレススプレー<br>ウールローラー 等 | 2   | 工程内5以上<br>(23℃) | 45～64㎡/16kg<br>0.25～0.36kg/㎡ |

(注) 上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。





# ビュートップアクリル

## 荷 姿

NET 16 kg/缶入



### 注意点

1. 下地がコンクリート、モルタルの場合は素地の乾燥は十分に行い、水分10%以下、pH10以下で施工してください。
2. 外部の下地で巣穴、段差などがある場合、セメント系下地調整塗材「BR#15」等で処理してください。
3. シーリング材の上に施工する場合、シーリング材の種類等により、汚染、密着不良、又は塗膜に割れが発生することがあります。詳しくは最寄りの弊社営業所等までお問い合わせください。
4. 材料は直射日光下又は0℃以下での保管は避けてください。
5. 溶剤形の製品を取り扱う場合は、特に火気に注意し消防法及び労働安全衛生法等を厳守してください。
6. 施工時は換気を十分に行ってください。
7. 希釈の必要な製品は指定の希釈材を使用し適切な量、適切な方法で均一に薄めてください。
8. 施工場所の気温が5℃以下、湿度が85%以上又は結露の発生が考えられる場合は、塗膜の乾燥過程で種々の欠陥を生ずることがありますので、施工しないでください。
9. 各種標準施工仕様に記載の所要量及び間隔時間を守って施工してください。
10. 施工直後の降雨、結露等により塗膜の膨れ、剥離、白化等の不具合を生じる場合があります。降雨、結露、降雪のおそれがある場合は施工しないでください。
11. 磁器タイル洗浄用の酸が表面に付着すると、変色したり溶解します。磁器タイルの洗浄用の酸が塗装面に付着する可能性がある場合は、必ず塗装面のマスキングを行ってください。
12. 軽量モルタル、ALCパネル、高断熱型窯業系サイディング及び発泡ウレタンなどに施工する場合は、蓄熱したり、水の影響や、下地の状態、塗装時の環境など条件により、塗膜の膨れ、はがれなどが生じることがあります。
13. 被塗物の形状、膜厚、色目、塗回数、希釈率により、つやが異なって見える場合があります。また、刷毛、ローラー塗装時の塗継ぎ箇所で艶むらを生じやすい傾向にあります。試し塗りの上、本施工してください。
14. 外部に施工の場合、彩度の高い色は退色、色むらが早期におこる場合があります。また濃色や原色に近い色彩は、塗膜をこすると色落ちや色移りすることがあります。
15. 改修、改装工事の場合は、最寄の弊社営業所等にご相談ください。
16. 希釈した製品は、長期間保管後使用しないでください。
17. 製品の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細はSDS(安全データシート、旧MSDS)を参照してください。

取扱店

**菊水化学工業株式会社**

ISO 9001-登録企業

本社 名古屋市中区錦2丁目19番25号  
日本生命広小路ビル

☎052-300-2222(代)

仙台支店 ☎022-207-5710

東京支店 ☎03-3981-2500

名古屋支店 ☎052-709-6511

関西支店 ☎06-7668-5320

福岡支店 ☎092-935-4610

●ホームページアドレス <http://www.kikusui-chem.co.jp/>