

艶有

半艶

7分艶・3分艶



ビュートップウレタン

1200 kabe color 対応

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆

艶有 : NSK - 0306288

半艶 : NSK - 0404013

7分艶 : NSK - 1610033

3分艶 : NSK - 1610034

■ビュートップウレタン艶有

JIS A 6909
耐候形 1種相当

「ビュートップウレタン」は、1液タイプの水系ウレタン樹脂の使用により強靱で柔軟な塗膜を形成します。
しかも水性のため臭気や引火性がない環境にやさしい塗料です。

特長

01 高耐候性

ウレタン結合を有する「ビュートップウレタン」は、強靱で柔軟な塗膜を形成し、紫外線、太陽熱、オゾンなど塗膜を劣化させる要因に対して優れた耐候性を発揮します。
また、長期メンテナンスフリーでトータル的なコストダウンを約束します。

02 低汚染性

硬化塗膜は緻密で、表面エネルギーを低く、親水性を高くしているため、汚れが付きにくく建物の美観を永く維持します。

03 1液水性タイプ

わずらわしい調合のいらぬ1液タイプで、常に安定した品質が得られます。
しかも水性なので、引火性・臭気・毒性が無く作業環境の改善に役立ちます。

04 防藻・防カビ性

防藻・防カビ性に優れ、見苦しい微生物による汚れを抑えます。

用途

- 住宅、マンション、店舗、事務所、その他一般建築物の内外装仕上げ
- 複層仕上塗材の上塗り
- 微弾性フィラーの上塗り

適用下地

コンクリート・セメントモルタル 等

※下地材により下地調整処理が必要になります。

●標準施工仕様

工程	材料調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所要量
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、粉塵、油脂などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清潔な面とします。				
下塗り	各種下塗材、主材の標準仕様に準拠します。				
主材塗り	推奨主材：「キクスイタイル・エポ」「キクスイタイル・エマルナ」「リカバリー」等				
上塗り	ビュートップウレタン 主材：16kg 清 水：0.8～1.6L	エアレススプレー ウールローラー 等	2	工程内5以上 (20℃)	45～64㎡/16kg 0.25～0.36kg/㎡

(注) ①上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

②塗分量は刷毛又はローラー施工の場合で所要量の80～90%、吹き付け施工の場合で所要量の60～70%を目安にしてください。





ビュートップウレタン

荷 姿

NET 16 kg/缶入



注意点

1. 下地がコンクリート、モルタルの場合は素地の乾燥は十分に行い、水分10%以下、pH10以下で施工してください。
2. 外部の下地で巣穴、段差などがある場合、セメント系下地調整塗材「BR#15」等で処理してください。
3. シーリング材の上に施工する場合、シーリング材の種類等により、汚染、密着不良、又は塗膜に割れが発生することがあります。詳しくは最寄りの弊社営業所等までお問い合わせください。
4. 材料は直射日光下又は0℃以下での保管は避けてください。
5. 溶剤形の製品を取り扱う場合は、特に火気に注意し消防法及び労働安全衛生法等を厳守してください。
6. 施工時は換気を十分に行ってください。
7. 希釈の必要な製品は指定の希釈材を使用し適切な量、適切な方法で均一に薄めてください。
8. 施工場所の気温が5℃以下、湿度が85%以上又は結露の発生が考えられる場合は、塗膜の乾燥過程で種々の欠陥を生ずることがありますので、施工しないでください。
9. 各種標準施工仕様に記載の所要量及び間隔時間を守って施工してください。
10. 施工直後の降雨、結露等により塗膜の膨れ、剥離、白化等の不具合を生じる場合があります。降雨、結露、降雪のおそれ、または強風のおそれがある場合は施工しないでください。
11. 磁器タイル洗浄用の酸が表面に付着すると、変色したり溶解します。磁器タイルの洗浄用の酸が塗装面に付着する可能性がある場合は、必ず塗装面のマスキングを行ってください。
12. 軽量モルタル、ALCパネル、高断熱型窯業系サイディング及び発泡ウレタンなどに施工する場合は、蓄熱したり、水の影響や、下地の状態、塗装時の環境など条件により、塗膜の膨れ、はがれなどが生じることがあります。
13. 被塗物の形状、膜厚、色目、塗回数、希釈率により、つやが異なって見える場合があります。また、刷毛、ローラー塗装時の塗継ぎ箇所で艶むらを生じやすい傾向にあります。試し塗りの上、本施工してください。
14. 外部に施工の場合、彩度の高い色は退色、色むらが早期におこる場合があります。また濃色や原色に近い色彩は、塗膜をこすると色落ちや色移りすることがあります。
15. 改修、改装工事の場合は、最寄の弊社営業所等にご相談ください。
16. 希釈した製品は、長期間保管後使用しないでください。
17. 製品の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細はSDS(安全データシート、旧MSDS)を参照してください。

取扱店



菊水化学工業株式会社

ISO 9001-登録企業

本社 名古屋市中区錦2丁目19番25号
日本生命広小路ビル

☎ 052-300-2222(代)

仙台支店 ☎ 022-207-5710

東京支店 ☎ 03-3981-2500

名古屋支店 ☎ 052-709-6511

関西支店 ☎ 06-7668-5320

福岡支店 ☎ 092-935-4610

●ホームページアドレス <http://www.kikusui-chem.co.jp/>