

艶有

7分艶

半艶

3分艶

艶消し

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆

防火材料認定品

不燃材料 NM-8585
準不燃材料 QM-9816
難燃材料 RM-9364

「水系ファインコートシリコン」は、高耐候、低汚染、防藻・防カビなどの機能を兼ね備えたアクリルシリコン樹脂系塗料です。
優れた付着性能により、各種下地に直接塗装を実現。
下塗りが省けるので工期を短縮できます。
艶有、7分艶、3分艶、半艶、艶消しからお選び頂けます。

特長

01 優れた付着性

付着性に優れています。

02 優れた耐候性

耐候性が良く強靱な塗膜により
長期間にわたり建物を保護します。

03 低汚染性

親水性塗膜なので汚れが付着しても雨水で徐々に流され、
高レベルの低汚染性を発揮します。

04 微弾性フィラーの上塗り

微弾性塗膜の上塗りとしてご使用頂けます。

用途

住宅、マンション、店舗、事務所、その他一般建築物の内外装

適用下地

コンクリート・セメントモルタル・スレート 等

※下地材により下地調整処理が必要になります。

●標準施工仕様

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間 (hr)	所要量 (塗付量)
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、粉塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清潔な面とします。				
(改装の場合)	浮き塗膜の除去、旧塗膜のチョーキング層、ゴミ、塵埃、油脂分などの付着物を高圧水洗等で完全に除去してください。 高圧水洗後、下地はよく乾燥させてください。夏季1日、冬季2日以上乾燥期間を設けてください。				
上塗り	水系ファインコートシリコン 主 材：16 kg 清 水：0.8～1.6 L	ウールローラー 水性平刷毛 など	2	工程内5以上 (23℃)	45～64㎡/16kg 0.25～0.36 kg/㎡ (0.2 kg/㎡以下)

(注) ①上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。
②内装制限のある部位を施工する場合は塗付量以下で施工して下さい。
所要量は施工時のロスを含んだ量で、塗付量はロスを含まない実際に塗付けられる量です。
③旧塗膜の状況により下塗材が必要な場合もあります。





水系ファインコートシリコン

荷 姿

NET 16 kg/缶

艶有

7分艶

半艶

3分艶

艶消し



注意点

1. 下地がコンクリート、モルタルの場合は素地の乾燥は十分にいき、水分10%以下、pH10以下で施工してください。
2. 外部の下地で巣穴、段差などがある場合、セメント系下地調整塗料「BR#15」等で処理してください。
3. シーリング材の上に施工する場合、シーリング材の種類等により、汚染、密着不良、又は塗膜に割れが発生することがあります。詳しくは最寄りの弊社営業所等までお問い合わせください。
4. 材料は直射日光下又は0℃以下での保管は避けてください。
5. 溶剤系の製品を取り扱う場合は、特に火気に注意し消防法及び労働安全衛生法等を厳守してください。
6. 施工時は換気を十分に行ってください。
7. 希釈の必要な製品は指定の希釈材を使用し適切な量、適切な方法で均一に薄めてください。
8. 施工場所の気温が5℃以下、湿度が85%以上又は結露の発生が考えられる場合は、塗膜の乾燥過程で種々の欠陥を生ずることがありますので、施工しないでください。
9. 各種標準施工仕様に記載の所要量及び間隔時間を守って施工してください。
10. 施工直後の降雨、結露等により塗膜の膨れ、剥離、白化等の不具合を生じる場合があります。降雨、結露、降雪のおそれ、または強風のおそれがある場合は施工しないでください。
11. 磁器タイル洗浄用の酸が表面に付着すると、変色したり溶解します。磁器タイルの洗浄用の酸が塗装面に付着する可能性がある場合は、必ず塗装面のマスキングを行ってください。
12. 軽量モルタル、ALCパネル、高断熱型窯業系サイディング及び発泡ウレタンなどに施工する場合は、蓄熱したり、水の影響や、下地の状態、塗装時の環境など条件により、塗膜の膨れ、はがれなどが生じることがあります。
13. 被塗物の形状、膜厚、色目、塗回数、希釈率により、つやが異なって見える場合があります。また、刷毛、ローラー塗装時の塗継ぎ箇所で艶むらを生じやすい傾向にあります。試し塗りの上、本施工してください。
14. 外部に施工の場合、彩度の高い色は退色、色むらが早期におこる場合があります。また濃色や原色に近い色彩は、塗膜をこすると色落ちや色移りすることがあります。
15. 改修、改装工事の場合は、最寄の弊社営業所等にご相談ください。
16. 希釈した製品は、長期間保管後使用しないでください。
17. 製品の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細はSDS(安全データシート)を参照してください。

取扱店



菊水化学工業株式会社

ISO 9001-登録企業

本社 名古屋市中区錦2丁目19番25号
日本生命広小路ビル

☎052-300-2222(代)

仙台支店 ☎022-207-5710

東京支店 ☎03-3981-2500

名古屋支店 ☎052-709-6511

関西支店 ☎06-7668-5320

福岡支店 ☎092-935-4610

●ホームページアドレス <http://www.kikusui-chem.co.jp/>